

## OXXIDO RAME (Speciale pittura di fondo per ciclo OXXIDO)

Sistema decorativo a base di metallo per l'ottenimento di un effetto ossidato variabile. OXXIDO RAME è un fondo specifico per realizzare il ciclo decorativo OXXIDO RAME / OXXIDO 1+1. OXXIDO RAME è pronto all'uso ed è solo per uso interno.

### AVVERTENZE

- Teme il gelo; Applicare a temperature compresa tra +10°C e +30°C
- Mescolare accuratamente prima dell'applicazione;
- Non applicare su supporto caldo; Non applicare su muri umidi;
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate;
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal gelo e dal sole

### INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicare due mani di OXXIDO RAME su muro precedentemente tinteggiato con OXXIDO FONDO. Prima di applicare OXXIDO RAME verificare che OXXIDO FONDO sia perfettamente essiccato. OXXIDO RAME si applica a pennello / rullo pelo corto, pronto all'uso, in due passate a distanza di almeno 4-5 ore l'una dall'altra. Trascorse almeno 12 ore dall'applicazione dell'ultima mano di OXXIDO RAME è possibile continuare il ciclo OXXIDO applicando OXXIDO PATINA. *(Applicare OXXIDO PATINA su OXXIDO RAME perfettamente asciutto).*

### DATI TECNICI

<b>COMPOSIZIONE / COV</b>	A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, cariche a granulometria calibrate ed additivi selezionati.
<b>PESO SPECIFICO</b>	1590 ± 20 g/l (a 20°C)
<b>RESA</b>	4 - 5 mq/l a due mani (su intonaco civile)
<b>VISCOSITA'</b>	13000 ± 2500 cps (Brookfield DV-1/10 rpm a 25°C)
<b>ASPETTO</b>	Grigio antracite/nero opaco
<b>RICOPERTURA</b>	12 h (a 20°C / 65% U.R.)
<b>CONFEZIONI</b>	Litri 1 - 4 , ml 250
<b>DILUIZIONE</b>	Pennello pronto all'uso. Se necessario diluire (applicazione a pennello) aggiungere max 5% acqua.
<b>APPLICAZIONE</b>	Applicare due mani a pennello/rullo (pelo corto).

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.