

OXXIDO UNIFORMANTE **(Speciale pittura di fondo per ciclo OXXIDO)**

Pittura murale riempitiva ad effetto arenino. Ottimo potere riempitivo, indicata per regolarizzare superfici murali interne ed esterne e per uniformare fondi sconnessi o disomogenei. Ideale come mano di fondo nel ciclo decorativo T-SHIRT. Se applicato all'interno su superfici e supporti lisci (ad esempio cartongesso o rasature a gesso) permette, con la sua granulometria calibrata di imitare l'effetto intonaco civile. All'esterno può essere utilizzato per rendere ruvide le lastre di cemento o calcestruzzo e come mano di fondo di collegamento nel ciclo OXXIDO FERRO per esterno. OXXIDO UNIFORMANTE conferisce uniformità migliorando l'estetica della parete, uniforma e riempie i supporti con presenza di micro cavillature statiche.

AVVERTENZE

- Teme il gelo; Applicare a temperature compresa tra +10°C e +30°C
- Mescolare accuratamente prima dell'applicazione;
- Non applicare su supporto caldo; Non applicare su muri umidi;
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate;
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal gelo e dal sole

INDICAZIONI DI IMPIEGO

INDICAZIONI DI IMPIEGO – INTONACO NUOVO

Dopo minimo 40 giorni di stagionatura applicare una mano di OXXIDO UNIFORMANTE; dopo 12 ore applicare una o più mani della finitura desiderata. (ad esempio T-SHIRT)

INDICAZIONI DI IMPIEGO – INTONACO STAGIONATO

- **Con o senza vecchie pitture:** lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di OXXIDO UNIFORMANTE; dopo 12 ore applicare la finitura desiderata.
- **Con o senza vecchie pitture,** in presenza di riprese parziali di intonaco microfessurazioni (0,3 mm) o fessurazioni statiche (0,3 – 1 mm): asportare le zone in fase di distacco e pulire accuratamente con spazzola metallica. Lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10 giorni. Applicare una mano di OXXIDO UNIFORMANTE; dopo 12 ore applicare finitura desiderata.

INDICAZIONI DI IMPIEGO – CICLO DECORATIVO T-SHIRT

Applicare una mano di OXXIDO UNIFORMANTE sulla parete, interna, da decorare con T-SHIRT. L'applicazione di OXXIDO UNIFORMANTE, nel ciclo T-SHIRT, è consigliato e necessario in presenza di: muri già pitturati con smalti all'acqua / finiture decorative / muri con presenza di crepe superficiali / finiture lisce.

INDICAZIONI DI IMPIEGO – CICLO DECORATIVO OXXIDO 1+1 STRIPES

Applicare OXXIDO UNIFORMANTE (pronto all'uso) sopra una mano di OXXIDO FONDO e lavorare la superficie, ancora bagnata, con l'apposito strumento decorativo.

In seguito procedere con le successive fasi decorative. (vedi video dedicato ed informazioni sulla brochure)

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE / COV	A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati. Categoria A/a BA: 30 g/L (2010) - contiene al massimo 30 g/L di Cov
PESO SPECIFICO	1660 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	74 ± 2%
RESA	4 mq/l (una mano su intonaco civile)
VISCOSITA'	25000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
ASPETTO/TINTA	BIANCO
RICOPERTURA	12 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	Litri 1
DILUIZIONE CON ACQUA	Rullo max 5% in volume Pennello max 10% in volume

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.